



Naopa Supply S.A. de C.V.

GIS-O-THERM

ANALISIS QUIMICO CARACTERISTICO

Sílice Amorfa	SiO ₂	93.0 ± 4.0 %
Sílice Cristalina	SiO ₂	< 1.5%
Carbón	C	5.0 ± 1.0%
Oxido de Magnesio	MgO	0.2 ± 0.2%
Alumina	Al ₂ O ₃	1.1 ± 0.4%
Álcalis	K ₂ O + Na ₂ O	2.30 ± 0.15%
Oxidos de Fierro	Fe _x O _y	0.4 ± 0.1%
Oxido de Calcio	CaO	2.0 ± 0.1%
Humedad		1.5 ± 1.0%
Densidad		16 – 20 lbs/pie ³ 256 – 320 gr/ lt.

Todos los valores son característicos, y no deben de utilizarse como especificaciones